

**Testbericht Salzsprühtest SÄKAPHEN® Si 17® E
 Test Report Salt Spray SÄKAPHEN® Si 17® E**

A salt spray test was carried out in accordance with DIN EN ISO 9227. The exposure period was 1.250 hours at 35°C ± 2°C with pH 6,5-7,2 and a saturation of the solution with 50gr ± 5gr/l of sodium chloride.

The test plates were made of carbon steel. The coating material was heat cured phenolic with a ceramic filler mix. Layer thickness was 250 microns nominal DFT.

Evaluation of the results (impact on surface) was carried out according to DIN ISO 4628. Criteria were agreed with the customer.

Results:


The test plate without the cut has shown:

- No changes in color
- No cracks
- No blistering
- No flaking off

The test plate with the cut has shown:

- No changes in color
- No cracks in the coating
- No blistering
- No flaking off

The width of the cut has not exceeded 1mm.



Si 17® E with cut
 AFTER testing
 Si 17® E mit Schnitt
 NACH dem Test

Es wurde ein Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227 durchgeführt. Die Dauer des Tests betrug 1.250 Stunden bei 35°C ± 2°C mit einem pH-Wert von 6,5-7,2 und einer Sättigung der Lösung mit Natriumchlorid von 50gr ± 5gr/l.

Das Grundmaterial der Testplatten war C- Stahl. Bei dem Beschichtungsmaterial handelte es sich um eine Einbrennbeschichtung auf Phenolbasis mit einem keramischen Füllstoffkomplex. Die Schichtdicke betrug nominal 250µm.

Die Auswertung (Einfluss auf die Oberfläche) erfolgte in Anlehnung an die DIN ISO 4628 nach Kundenkriterien.

Ergebnis:

Die Testplatten ohne Schnitt zeigten:

- Keine Farbwechsel
- Keine Risse
- Keine Blasenbildung
- Keine Abplatzungen

Die Testplatten mit Schnitt zeigten:

- Keine Farbwechsel
- Keine Risse
- Keine Blasenbildung
- Keine Abplatzungen

Die Breite des Schnitts von 1mm blieb gleich.



Si 17® E without cut
 AFTER testing
 Si 17® E ohne Schnitt
 NACH dem Test

All recommendations contained herein are correct to the best of our knowledge. We do, however, not bear any responsibility for the accuracy of the contents. No part of this document may be reproduced without the prior permission of SÄKAPHEN GmbH, Bottroper Straße 275, 45964 Gladbeck/Germany.